

Opis

Dodatek zwiększający przyczepność do podkładów 2k na podłoża z tworzyw sztucznych.

Właściwości


- doskonała przyczepność do różnych podłoży z tworzyw sztucznych (PP-EPDM, PP, ABS, PE),
- podkład może być nakładany jako podkład mokro na mokro lub jak podkład w wersji do szlifowania,
- dodatek nie wpływa na właściwości podkładu wypełniającego (stabilność pionową, szlifowalność, zapychanie papieru, przyczepność z lakierami bazowymi itd),
- gładka powierzchnia.

Przygotowanie podłoża


Instrukcje postępowania: W przypadku lakierowania elementów z tworzyw sztucznych: Przed aplikacją, przedmiot należy podgrzać przez 60 minut w temperaturze 60 ° C. Powierzchnię odtłuścić antysilikonowym zmywaczem Silco, zmatować włókniną z pastą matującą. Wyczyścić ponownie za pomocą zmywacza antysilikonowego Silco. Pozostawić części do całkowitego wyschnięcia. UWAGA: Pozostałości po szlifowaniu powinny być całkowicie wymyte. Po tym przygotowaniu zalecamy wykonanie testu zwilżania wodą. Jeśli woda szybko "ucieka" należy powtórzyć obróbkę wstępną. Dodatkowo wskazane jest użycie antystatycznej ściereczki odtłuszczającej (art. Nr 2215). Ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych i mieszanek na rynku zalecamy wstępne przetestowanie produktu na oryginalnych częściach z tworzywa sztucznego (aplikacja i przyczepność).

Aplikacja

Aplikacja mokro na mokro

	Primer Filler 5900 3-2-1 Surfacer	
	5900 3-2-1 Podkład	5 (obj.)
	9230 (szybki)/9250 (standard) 2K Utwardzacz	1 (obj.)
	7035 4ePlastic	10 %
	Dodaj rozcieńczalnik 7050, aby dostosować.	(20 – 30% rozcieńczalnika)

Aplikacja normalna

	Primer Filler 9900 M9 Surfacer	
	9900 M9 Podkład	5 (obj.)
	9230 (szybki)/9250 (standard) 2K Utwardzacz	1 (obj.)
	7035 4ePlastic	10 %
	Dodaj rozcieńczalnik 7050, aby dostosować.	(10 – 15% rozcieńczalnika)

	Primer Filler 5900 3-2-1 Surfacers		
	5900 3-2-1 Podkład	5 (obj.)	
	9230 (szybki)/9250 (standard) 2K Utwardzacz	1 (obj.)	
	7035 4ePlastic	10 %	
	Dodaj rozcieńczalnik 7050, aby dostosować.	(10 – 15% rozcieńczalnika)	
	Primer Filler 9900 M9 Surfacers (fast drying)		
	9900 M9 Podkład	3 (obj.)	
	3950 2K Utwardzacz	1 (obj.)	
	7035 4Plastic	10 %	
	Dodaj rozcieńczalnik 7050, aby dostosować.	(10 – 15% rozcieńczalnika)	
	Ustawienia pistoletu		
	Zasilanie grawitacyjne:	1,4 – 2,5	
	Ciśnienie:	1,5 – 2,0 bara	Patrz instrukcja producenta
	Aplikacja	<u>Mokro na mokro</u>	<u>Aplikacja normalna</u>
	Liczba warstw	1	2 – 3
	Odparowanie	/	5 – 10 min
	Całkowita grubość suchej powłoki	20 – 25 mikronów	120 – 180 mikronów
Schnięcie			
	Czasy schnięcia poszczególnych podkładów zależą od użytego utwardzacza i rozcieńczalnika. Czasy schnięcia każdego podkładu dostępne są w osobnych kartach technicznych tych produktów.		
Nr. produktu	Opis	Pojemność	Pakowanie
7035-0,5	/	0,5 L	12
Okres przydatności			
Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.			

Dodatkowe informacje

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.