

7300 M30 Superfast 2K Primer
High Build Primer Filler Spray

Ver.: 2020-3

Opis

Najwyższej jakości ultraszybki akrylowy podkład gruntujący 2K odpowiedni do szybkiego procesu naprawczego. Obróbka możliwa po upływie 15 minut od aplikacji w temperaturze pokojowej. Dzięki łatwej aplikacji zapewnia gładkie wykończenie powierzchni.

Właściwości

- szybkie schnięcie w temperaturze otoczenia: 15 min / 20 ° C (68 ° F),
- szybkie schnięcie w podwyższonych temperaturach lub IR: 5 min w 60 ° C (140 ° F) / IR,
- nadające się do użytku przez co najmniej 30 dni od aktywacji,
- szlifowanie możliwe zaraz po wyschnięciu (w przypadku wygrzewania odczekać do ostygnięcia),
- przyczepność do podłoży ocynkowanych i aluminiowych,
- łatwy do szlifowania - oszczędza czas, i papier ścierny,
- brak zapychania papieru ściernego,
- gładka powierzchnia.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię oczyścić, osuszyć i odtłuścić odpowiednim środkiem antysilikonowym. Goła stal powinna być przeszlifowana i całkowicie wolna od rdzy przed aplikacją. Podkład można nakładać bezpośrednio, ale podkład 2K epoksydowy lub podkład wytrawiający jest zalecany tam, gdzie wymagana jest optymalna przyczepność i odporność na korozję. Zaleca się użycie odpowiedni podkład (epoksyd, washprimer itp.) w celu optymalizacji przyczepności i ochrony przed korozją na aluminium i ocynkowane powierzchnie stalowe.

Nowe części / panele szlifować papierem o gradacji P360 / na sucho lub P800 / na mokro.

Stare powłoki przeszlifować papierem o gradacji P280 - P320 / na sucho lub P800 / na mokro.

GRP lub elementy z włókna szklanego przeszlifować papierem o gradacji P320 / suchy.

Wypełniacze poliestrowe szlifować papierem o gradacji P120-P320 / na sucho.

Zn i Alu: włóknina + pasta matująca

Przed nałożeniem lakieru bazowego na bazie wody należy powierzchnię podkładu wyczyścić odpowiednim antysilikonowym zmywaczem na bazie wody sugerowany przez producenta wodnego systemu bazowego.

Zastosowane materiały

Podkład: podkład na bazie żywicy akrylowej na bazie rozpuszczalnika

Utwardzacz: izocyjanian

Aplikacja

7300 M30 Superfast 2K Primer


High Build Primer Filler Spray

Ver.: 2020-3

Aktywacja aerozolu 2K



Przed aktywacją energicznie wstrząsaj aerozolem przez 2 minuty, aż kulki mieszające będą się swobodnie poruszać.



Zdejmij przycisk z pokrywki. Obróć aerozol o 180 ° i załóż przycisk do spodu aerozolu.



Umieść aerozol na twardym podłożu - do góry nogami. Naciśnij czerwony przycisk kulką dłoni do oporu.



Po aktywacji ponownie energicznie wstrząsaj aerozolem przez 2 minuty.

Aplikacja



Ilość warstw

2 – 3 (na krzyż)

Odparowanie


2 – 3 minuty lub do matu

Grubość suchej warstwy


50 – 100 mikronów

Temperatura aplikacji

15 – 30 °C / 59 – 86 °F



Po zakończonej pracy obróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, przeczyszczenia dyszy. Jeśli puszka nie jest opróżniona zaleca się wyczyszczenie dyszy papierem i rozpuszczalnikiem.



Odległość natrysku 15 – 25 cm



Czas schnięcia

przy grubości 50 – 100 µm

Możliwość szlifowania (20 °C/68 °F) 15 min

Możliwość szlifowania (60 °C/140 °F) 5 min

IR 5 min

Produkt należy przykryć systemem nawierzchniowym w ciągu 48 godzin.



Żywotność (20 °C/68 °F) co najmniej 30 dni

(20 -23°C; 40 - 50 % RH) / (68 – 73,4 °F; 40 – 50 % RH)

Czas przydatności zależy od temperatury otoczenia.
Wyższe temperatury skracają żywotność.



Papier ścierny P400 – P500

7300 M30 Superfast 2K Primer
High Build Primer Filler Spray

Ver.: 2020-3

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Pakowanie
7300	Jasnoszary	400 ml	6

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <540

Bezpieczeństwo

Nosić osobiste wyposażenie ochronne. (maska / rękawiczki / okulary).

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki

Dodatkowe informacje

W przypadku stosowania tego produktu w większej niż zalecana grubości w określonych warunkach w zależności od przygotowania powierzchni, oraz rodzaj powierzchni, czasów odparowania i schnięcia, po pewnym czasie może pojawić się niewielki spadek połysku lakieru bezbarwnego Dlatego zaleca się, aby produkt był używany głównie do napraw miejscowych.

Testowanie produktu

Wszelkiego rodzaju testy zastosowanego materiału (test przyczepności, test odpryskiwania kamieni, odporność chemiczna, test w komorze solnej...) należy przeprowadzić co najmniej 15 dni po aplikacji.

Okres przydatności

Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Dodatkowe informacje

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z użytkowaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.