

7015 Adhesion Promoter

1K Plastic Primer (transparent or silver)

Ver.: 2020-1

Opis

7015 to szybki 1-składnikowy promotor przyczepności do gruntowania większości podłoży z tworzyw sztucznych. Doskonale sprawdza przy większości niezagruntowanych tworzywach sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak zderzaki, listwy ozdobne itp.

Właściwości

- doskonała przyczepność do większości podłoży z tworzyw sztucznych,
- szybko schnący,
- lekko zabarwiony na srebrno dla łatwiejszej oceny aplikacji (nr prod.: 7015-S).

Przygotowanie podłoża

Dokładnie spłukać podłoże czystą wodą. Wysuszyć sprężonym powietrzem, odtłuścić zmywaczem antysilikonowym 9515 Anti-Sil. Przeszlifuj niezagruntowane plastikowe części drobną włókniną ścierną (fine), aby przygotować nierówne, strukturalne podłoża użyj ostrzejszej włókniny ścierniej (medium). Odtłuścić ponownie zmywaczem silikonowym 9515 Anti-Sil. Jeśli plastikowa powierzchnia wydaje się niespójna, zaleca się, aby część została " lub wstępnie wypalona przez 30 minut w 60 ° C.

Promotor przyczepności nie nadaje się do nakładania na polistyren (PS), czysty polipropylen (PP) i czysty Polietylen (PE), który nie nadaje się do malowania. Nie stosować na wstępnie zagruntowanych częściach plastikowych. Jeśli nie masz pewności co do typ tworzywa sztucznego, sprawdzić przyczepność przed renowacją.

Aplikacja

	Proporcje mieszania Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!										
	Ustawienia pistoletu Zasilanie grawitacyjne 1,2 - 1,4 mm Ciśnienie 1,8 – 2,0 bara										
	Aplikacja i schnięcie <table><tr><td>Liczba warstw</td><td>1 – 2 warstw</td></tr><tr><td>Odparowanie pomiędzy warstwami (20 °C/68 °F)</td><td>5 – 10 min</td></tr><tr><td>Odparowanie przed przemalowaniem (20 °C/68 °F)</td><td>15 – 20 min</td></tr><tr><td>Całkowita grubość suchej powłoki</td><td>5 – 7 mikronów</td></tr><tr><td>Żywotność (20 °C/68 °F)</td><td>-</td></tr></table>	Liczba warstw	1 – 2 warstw	Odparowanie pomiędzy warstwami (20 °C/68 °F)	5 – 10 min	Odparowanie przed przemalowaniem (20 °C/68 °F)	15 – 20 min	Całkowita grubość suchej powłoki	5 – 7 mikronów	Żywotność (20 °C/68 °F)	-
Liczba warstw	1 – 2 warstw										
Odparowanie pomiędzy warstwami (20 °C/68 °F)	5 – 10 min										
Odparowanie przed przemalowaniem (20 °C/68 °F)	15 – 20 min										
Całkowita grubość suchej powłoki	5 – 7 mikronów										
Żywotność (20 °C/68 °F)	-										

7015 Adhesion Promoter

1K Plastic Primer (transparent or silver)

Ver.: 2020-1



Przemaalowanie

Szlifowania: Nie jest konieczne przy normalnym użytkowaniu. Po 2 godzinach konieczne jest odparowanie.
Przemaalowanie: Lakiery bazowe (wodne, rozpuszczalnikowe), lakiery nawierzchniowe, grunty

Ważne

Przed nałożeniem kolejnej powłoki upewnić się, że produkt dobrze odparował. Nie przekraczaj zalecana grubość warstwy, ponieważ może znacznie wydłużyć czas schnięcia.
Nie przestrzeganie zaleceń może wpłynąć na przyczepność.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Pakowanie
7015-S-1	Srebrny	1 L	6
7015-T-1	Bezbarwny	1 L	6

VOC

VOC 2004/42/II B(a)(840) 820

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Dodatkowe informacje

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.