

Opis

Super szybka i łatwa w szlifowaniu pół lekka szpachlówka poliestrowa. Szpachlówka nadaje się do szlifowania po 8 minutach (20 °C) bez zatykania papieru. Charakteryzuje się łatwością i szybkością obróbki.


Właściwości

- gotowa do szlifowania w 8 minut od aplikacji,
- doskonała przyczepność do różnych podłoży,
- bardzo dobrze się rozprowadza,
- nieporowata, gładka powierzchnia,
- może być stosowany jako szpachlówka wypełniająca i wykończeniowa,
- doskonałe szlifowanie, zaczynając od P150,
- ciężar właściwy 1,45 kg/L.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha wolna od rdzy i odtłuszczona.
W przypadku aluminium i stali ocynkowanej użyj włókniny i pasty matującej, aby poprawić przyczepność.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania	
	6110 B11 SFR Superfast	100 %
	6065 Utwardzacz do szpachlówki	3 %
	Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru nawierzchniowego.	
	Aplikacja	
	Temperatura minimalna	10 °C/50 °F
	Schnięcie	
	Sucha do szlifowania (20 °C/68 °F)	8 – 10 min
	Żywotność (20 °C/68 °F)	3 – 4 min

**Szlifowanie**

Tylko szlifowanie na sucho

P150 – P320

Produkty uzupełniające

6065 Utwardzacz do szpachlówki, 50 g

6065-0,07 Utwardzacz do szpachlówki, 70 g

6065-CT-0,06 Utwardzacz do szpachlówki (w połączeniu z wkładem do szpachlówki 1,65 L)

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6110-1	Biały	1 L	6 szt.
6110-CT-1,65	Biały	1,65	4 szt.
6110-3	Biały	3 L	2 szt.

Utwardzacz w komplecie.

VOC

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <120

Okres przydatności

Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.