

9600 SFR X-Cure

UHS 420 Ultra Rapid Clear Coat

Opis

Wysoce produktywny lakier bezbarwny typu UHS, Charakteryzuje się możliwością suszenia na powietrzu oraz suszenia wymuszonego. Doskonały połysk i rozlewność. Nie wymaga utwardzacza/aktywatora w warstwie bazowej. Łatwa i szybka aplikacja.

Właściwości

- Suszenie bez wygrzewania pozwala na oszczędność paliwa i energii elektrycznej,
- Mniejsze zużycie materiału w porównaniu do innych lakierów bezbarwnych UHS i HS,
- Suszenie na powietrzu (20 °C / 68 °F): 50 – 60 min,
- Suszenie wymuszone (60 °C / 140 °F): 3-5 min, polerowanie natychmiast po schłodzeniu, jeśli to konieczne,
- Doskonały głęboki połysk,
- Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV,
- Zgodny z VOC 420,
- Utwardzacz 9650/9670 (1:1).

Przygotowanie podłoża

Warstwa bazowa powinna być całkowicie wyschnięta. Produkt został przetestowany na bazach wodorozcieńczalnych.

Informacje

	Proporcje mieszania	Objętościowo	Wagowo
	9600 SFR X-Cure	1	1
	9650/9670 (Wolny) utwardzacz	1	1

	Ustawienie pistoletu		
	Zasilanie grawitacyjne	1.2 – 1.3 mm	
	Ciśnienie	2.0 bary	Patrz instrukcja producenta

	Aplikacja		
	Ilość warstw	1,5	2
	Całkowita grubość suchej pow.	40 – 50 mikronów	50 – 60 mikronów

	Odparowanie		
	Odparowanie pom. warstwowi	bez odparowania	3 – 5 minut pomiędzy warstwami
	Odparowanie przed wygrzew.	5 min	5 min

Uwaga: W celu osiągnięcia zadowalającego efektu końcowego konieczne jest przestrzeganie czasów odparowania między warstwami.



Schnięcie

Pyłosuchość przy 20 °C/68 °F	20 min
Suchość dotykowa przy 20 °C/68 °F	30 min
Suche do montażu przy 20 °C/68 °F	50 min
Suche do polerowania przy 20 °C/68 °F	50 – 60 min
Suche do polerowania przy 60 °C/140 °F	3 – 5 min
IR	3 – 5 min
Pot life at 20 °C/68 °F	60 min

Produkty uzupełniające

9650 UHS Utwardzacz standardowy

9670 UHS Utwardzacz wolny

Testowane materiały

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. prod.	Opis	Pojemność	Opakowanie
9600-1	/	1 L	12 szt.
9600-2,5	/	2,5 L	3 szt.
9600-3,78	/	1 gal	3 szt.
9600-5	/	5 L	3 szt.

Właściwości fizyczne

Lepkość	15 – 16 s (gotowe do użycia, 20°C)
Teoretyczna wydajność:	9 – 11 m ² /L
Gęstość (20 °C/68 °F):	1,01 – 1,03 kg/L
VOC:	Rozporządzenie VOC: wartość graniczna UE dla tego produktu (2004/42 / IIB (d): 420 g / l Ten produkt zawiera max. 420 g / l LZ0.
Okres przydatności:	Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.